

Alost

Modèle	Alost
Utilisation	Ornement
CARACTÉRISTIQUES DE LA FIBRE	
Composition de la Fibre	Polyéthylène droit / Polypropylène frisé
Couleurs de la Fibre	4 couleurs
Hauteur de la Fibre	40 mm
Dtex	6 600
Jauge	5/8"
Nombre de touffes / m ²	21 000
Poids du velours fibre	1 200 grammes/m ²
CARACTÉRISTIQUES DU DOSSIER	
Premier dossier - Poids	Polypropylène - 165 grammes/m ²
Deuxième dossier - Poids	Latex - 800 grammes/m ²
Taux de commutateur pour 10 cm (longueur)	20/10 cm
Poids total	2 205 grammes/m ²
Largeur rouleau	200 cm
Longueur rouleau	± 25 mètres
GARANTIES PRODUIT	
Garanties Produit	10 ans
Résistance à l'arrachement de la fibre	> 60 Newton (ISO4919)
Perméabilité à l'eau	60 l/m ² /minute
Durabilité de la couleur – Test UV	Niveau 7 sur 8 (DIN54004)
Résistance substances externes	Javel, Chlore, déjections animales.
Certificats usine / Normes	Norme Reach / Norme AFNOR – CEN ISO 9001 – ISO 14001